



## FILM RETRÁCTIL IGNÍFUGO



<u>MAGNITUD</u>	<u>VALOR</u>	<u>UNIDADES</u>	<u>NORMA</u>
<b>Espesor</b>	200	μ	ISO 4591
<b><u>PROPIEDADES MECANICAS</u></b>			
<b>Carga en rotura</b>			
D.M.	23	MPa	EN ISO 527
D.T.	23	MPa	EN ISO 527
<b>Alargamiento en rotura</b>			
D.M.	650	%	EN ISO 527
D.T.	750	%	EN ISO 527
<b>Tracción en el punto Fluencia</b>			
D.M.	11	MPa	EN 13206
D.T.	11	MPa	EN 13206
<b>Resistencia al impacto F50</b>			
CARA	650	gr	ISO 7765
PLIEGUE	350	gr	ISO 7765
<b><u>PROPIEDADES DE DURACIÓN</u></b>			
Duración	S1	(*)	EN 13206
<b><u>PROPIEDADES ESPECIALES:</u></b>			UNE 23727
<b>IGNÍFUGO M1</b>			

(\*) Duración en zonas con radiación de 150 KLy/año. Para condiciones diferentes, contactar con SOLPLAST, S.A.



Los datos que aparecen en esta Hoja de Especificaciones son fruto de nuestra experiencia y se ofrecen a título orientativo. Están obtenidos en condiciones óptimas de proceso y en consecuencia pueden variar en función de dimensiones del producto, equipo extrusor, etc. SOLPLAST se reserva el derecho a modificar dichos datos en cualquier momento y sin previo aviso. Estos datos se dan con la mejor voluntad, pero dado que las circunstancias y condiciones en que esta información puede ser utilizada están fuera de nuestro control, no aceptamos responsabilidades por las pérdidas o daños que resulten del uso de la misma.

Para cualquier otra opción consulte con nosotros en [info@solplast.com](mailto:info@solplast.com)